

## **BONIFIX MOTO SPREJ 500ml**

### **AUTOMOBILOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO**

#### **POPIS PRODUKTU**

Jednozložkové kontaktné lepidlo na báze syntetického kaučuku s prídavkom modifikátorov v organických rozpúšťadlách. Vyznačuje sa moderným, mobilným systémom lepenia, nevyžaduje ďalšie zariadení.

#### **TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY**

Základ: syntetická guma

Farba: prírodná

Obsah pevných látok: cca. 30 %

Aplikačná teplota min. 15 °C

Otvorená doba cca. 2 h\*

Viskozita 400 – 500 mPa·s

Hustota cca. 1,2 g/cm<sup>3</sup>

Tepelná odolnosť do 90°C

\* Doba otvorenia závisí od teploty a vlhkosti. Uvedené hodnoty boli merané v laboratórnych podmienkach.

#### **APLIKÁCIA**

Lepidlo sa odporúča pre profesionálne použitie v automobilovom priemysle, priemysle na lepenie čalúnenia automobilov, čalúnenia a kobercov automobilov, karavany a jachty.

Vhodné na lepenie:

- látky, pena, guma, prírodná a syntetická koža, koberce a zvukovo izolačné materiály

medzi sebou a s drevom, kovom a niektorými plastmi (PP, PVC, ABS, HIPS).

Odporúča sa na lepenie obloženia automobilov.

Lepidlo nie je vhodné na lepenie penového polystyrénu, mäkkého PVC a materiály potiahnuté PVC

#### **NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD NA POUŽITIE**

BONIFIX MOTO a lepené materiály by mali byť zahriate na minimálne 15°C. Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené oleja, mastnoty a prachu. Pred použitím pretrepte. Na obe strany nastriekajte rovnomerne tenkú vrstvu lepidla povrchy, ktoré sa majú lepiť, vo vzdialenosti 10-20 cm. Naneste lepidlo takým spôsobom, že pri spájaní materiálov má jeden prvok lepidlo sa aplikuje vertikálne a druhé horizontálne (v škáre, lepiace vrstvy by sa mali krížiť). Aby sa dosiahlo maximum pevnosť lepeného spoja, okraje spájaných materiálov by mali byť presne pokryté lepidlom. Naneste lepidlo dvakrát na savé povrchy a materiály (napr. koža, guma atď.). Povolit' uschne do cca. 60 sekúnd, spojte materiály a stlačte rovnomerne. Výrazne sa zlepšuje používanie lisu, valcovania alebo kladiva pril'navosť. Na zvýšenie pevnostných vlastností by mali byť hladké materiály najskôr obrúsiť, kovové povrchy zbaviť hrdze a opieskovať.

POZNÁMKA: Aby ste predišli upchatiu trysky, po ukončení práce otočte sprej smerom nadol a stlačte trysku.

Plná pevnosť lepeného spoja sa dosiahne do 24 hodín.

#### **ČISTENIE**

Čerstvé škvrny je možné odstrániť z nástrojov a materiálov odolných voči chemikáliám použitím BONIFIX CLEANER alebo BONIFIX CLEANER CITRUS. Vyliečený lepidlo je možné odstrániť iba mechanicky.

#### SKLADOVANIE

Lepidlo by sa malo skladovať v hermeticky uzavretých nádobách, pri teplote +5°C ÷ +25°C. Produkt skladovaný za iných podmienok než je požadované stráca svoje vlastnosti a nie je vhodné na použitie. Nájsť podrobné informácie v karte bezpečnostných údajov produktu.

#### ŽIVOTNOSŤ

24 mesiacov od dátumu výroby.

#### BALENIE

Tlakové balenie: 500ml.

#### ODPORÚČANIA PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ODPORÚČANIA PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Dodržiavajte priemyselné hygienické opatrenia. Zabráňte kontaktu s očami a kožu. Používajte v dobre vetraných priestoroch. Uchovávajte mimo dosahu detí. Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný a vysoko horľavý – podrobnosti sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Lepidlo je určené na profesionálne použitie.